


Descrizione

Nastro film poliestere con adesivo silconico + liner di rilascio

CostruzioneFilm poliestere
Adesivo silconico**Dati tecnici**

	UNITA'	VALORE	METODO TEST	NOTE
Colore		Verde	Prova visiva	
Spessore supporto	mm	0.050	ASTM D-3652	±0.001mm
Spessore totale	mm	0.075	ASTM D-3652	±0.002mm
Adesività all'acciaio	N/25mm	7.0~10	ASTM D-3330	
Resistenza alla trazione	MPa	≥120	ASTM D-3759	
Allungamento a rottura	%	≥100	ASTM D-3759	
Resist. alla temperatura	°C/30min	204		
Lunghezza rotoli	mt			

Caratteristiche

Questa serie di nastri in poliestere rivestiti in silicone possiede buone prestazioni come nastro per mascherature per alte temperature.

Applicazioni

Applicabile per il processo di finitura, come verniciatura a polvere, anodizzazione, rivestimento, ecc.

Condizioni di conservazione e scadenza

Conservare a temperatura ambiente nella confezione originale. Per ottenere le migliori prestazioni, il prodotto deve essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di produzione.

Note

Tutti i dati tecnici sopra menzionati sono i valori medi ottenuti dopo i nostri numerosi test con metodi di prova riconosciuti e affidabili. Al fine di garantire la corretta selezione e utilizzo dei nostri prodotti, si prega di comprendere in anticipo sia gli scopi che le condizioni di utilizzo o di informarci per fornirvi ulteriori spiegazioni e servizi.